

VpCI-329

Описание продукта

VpCI-329 - концентрат на основе масла с летучими ингибиторами коррозии, применяемый в качестве добавок к смазывающим, гидравлическим и консервационным маслам. VpCI-329 обеспечивает отличную защиту от коррозии как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. VpCI-329 защищает поверхность от коррозии путем образования вязкой пленки, покрывающей поверхность металла. А летучие ингибиторы, входящие в состав, конденсируются и формируют защитный барьер на поверхности металла, не контактирующей со смазочным материалом. Такая комбинация обеспечивает полную защиту внутренних частей системы.

Характеристики

- Не содержит токсичных хроматных, нитритных или фосфатных ингибиторов
- Высокая температура вспышки и возгорания
- Защищает углеродистую сталь, цинк, оцинкованную сталь, алюминий, медь, латунь, кадмий и серебро
- Не содержит цинка.
- Совместим с большинством смазочных материалов.
- Может быть нанесено путем распыления или погружением
- VpCI-329 обладает высокой стойкостью к солевому туману
- Соответствует спецификациям MIL-PRF-46002C(Grade1)

Способы применения

Кратковременная защита: Одна часть VpCI-329 на 20 частей масла

Защита средней длительности: Одна часть VpCI-329 на 10 частей масла

Долговременная защита: Одна часть VpCI-329 на 5 частей масла

Хранение металлических деталей:

Распыление, окунание или нанесение кисточкой на металлические детали перед хранением

Консервация смазывающих и гидравлических систем:

Добавьте VpCI-329 в масло устройства перед консервацией. Для лучшего результата после добавления VpCI-329 устройство должно проработать в течение 10 мин. После консервации оно может работать в обычном режиме, нет необходимости удалять VpCI-329 из используемого устройства

Свойства

Внешний вид	Рыжевато-коричневая вязкая жидкость
Основа	Легкое нефтяное масло
Коррозионная стойкость	До 60 месяцев
Площадь покрытия	24 - 36 м ² /л
Время высыхания	Остается липким
Толщина пленки (сухой)	25 - 37,5 мкр.
Тип пленки	Маслянистая
Температура вспышки	295 °F (146 °C)
Содержание нелетучих компонентов	87 - 92 %
Температура замерзания	-34 °C
Способы удаления	Обезжиривающие щелочные очистители (VpCI-418 LM)
Вязкость	100-700 cps
Плотность	0,89-0,92 кг/л

Упаковка и хранение

Упаковка: 19 литровые пластиковые канистры, 208 литровые металлические бочки. Продукт следует герметизировать перед хранением и перемешивать перед каждым использованием. Срок хранения VpCI-329 - 24 месяца.

ООО «КОРТЕК РУС» ·

Россия · 119071 · Москва · ул. Малая Калужская · дом 15 · строение 16 · офис 303

Тел.: +7 (495) 544-4249, тел/факс: +7 (495) 544-4248 ·

E-mail: sale@cortecvpci.ru · Internet: www.cortecvpci.ru ·